

## TERRASSI LAUDADE KVALITEEDIST

1. Terrassi laudad on mõlemalt poolt töödeldud, nii et üks pool on sile ja teine on soonitud.
2. Alumisel poolel võib olla ka mehhaanilisi defekte, mis aga sugugi ei vähenda selle laua tugevust ning nad ei ulatu välispinnani. Sellisteks defektideks võivad olla kas pikilõhed (nad ei läbi lauda täienisti ega ulatu välja välispinnani), või laadimisel tekkinud väiksemad muljumisjäljed.
3. Tumedad täpid või väiksed laigud, paksusega kuni laua keskosani) on laua alumisel poolel lubatud.
4. Välispinnal võivad esineda väikesed terved oksakohad kuni 10 mm läbimõõduga (kusjuures 1 m<sup>2</sup> kohta ei tohi olla üle kahe, kuni 10 mm läbimõõduga oksakohta. Samuti võivad seal esineda väga peened lõhed, veidi suuremad lõhed (mitte laiemad kui 2 mm). Kondentsi poolt põhjustatud plekid on võimalik kergesti maha pesta. Lisaks võivad esineda ka kerged mehaanilised vead, mida võib olla maksimaalselt 2% ulatuses laua välispinnast.
5. Lubatud keerdumus on kuni 1 cm laua pikkuse 1 meetri kohta
6. Et vältida lauaotste lõhenemist, neid tuleb kas vahatada või õlitada.

## Terrassi laudade hoiustamise tingimused

1. Terrassi laudad on looduslikult kuivanud e. õhukuivad ning nende niiskusesisaldus on 18 - 25 %.  
Seepärast võib neid hoida ainult tihedasti kokku pakituna.
2. Laudad tuleks säilitamise ajaks kinni katta, või panna nad varikatuse alla.

Täiendavat informatsiooni säilitamise tingimuste kohta on võimalik leida KASUTUSJUHENDIST.